

# ノンラスターPSW50

ノンラスターPSW50は、薄い軟質皮膜を形成するエマルジョンタイプの水溶性防錆剤です。

## 特長

- さび止め性に優れています。  
(さび止め期間の目安) 20~30%希釈：屋内3~4ヶ月, 5~10%希釈：1ヶ月
- 金属部品へのぬれ性が良好であり、低濃度でも均一に塗布しやすいです。
- 軟質皮膜のため、水系アルカリ洗浄剤で除去がしやすいです。
- 引火点を示さず、非危険物です。

## 使用法

- 希釈方法は最初に水を仕込み後、本製品を投入して均一になるように攪拌してください。
- 希釈液は浸漬、はけ塗り等で塗布できます。
- 本製品は亜鉛、アルミニウムには変色が発生する場合がありますため、適用しないでください。
- 原液は低温で流動性を失う場合がありますので、低温での保管およびご使用は避けてください。  
なお、流動性を失った製品は、常温では復元します。

## 性状

表1 一般性状

項目	性状
外観 (原液)	褐色透明液状
(10%希釈液)	乳白色
密度 (15°C, g/cm <sup>3</sup> )	0.90
原液粘度 (mPa·s, 25°C)	100
pH (20%)	9.7
引火点 (°C)	検出せず

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

## 性能

表2 性能

濃度 (%)	30	20	10
膜厚 (μm)	5.0	2.0	1.0
塩水噴霧試験	48時間A級	24時間A級	8時間A級
湿潤試験	480時間A級	240時間A級	120時間A級

\* JIS K 2246に準拠

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。